

maxisatin

produced by UPM

Grammatur/Basis Weight ISO 536 g/m²	80	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350
Dicke/Thickness ISO 534 µm	72	77	83	96	112	120	130	160	185	232	288	350
Spez. Volumen/Spec. Volume ISO 534 cm ³ /g	0,89	0,86	0,83	0,84	0,86	0,89	0,87	0,94	0,93	0,93	0,96	1,00
CIE Weiße/Whiteness %	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Helligkeit/Brightness (Illuminant D65/10°) ISO 2470-2 %	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Opazität/Opacity ISO 2471 %	93,0	91,5	93,0	95,0	96,0	96,0	97,5	98,0	99,0	99,5	99,8	99,9
Glanz/Gloss Hunter (ISO 8254-1) (%)	40	45	45	45	47	47	47	52	57	57	57	57
Glanz/Gloss Lehmann (ISO 8254-2) (%)	40	43	43	43	45	45	45	50	55	55	55	55
Glätte/Smoothness PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2

Ziel-Produktionswerte Stand Mai 2016
Target production values updated May 2016

Herstellerangaben
Instructions of Manufacturer

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

Zertifikate und Labels
Certificates and Labels

94/62 RC Heavy Metal Certificate, BfR Food Certificate, EMAS,
EN 71/3:1988 D Safety of Toys, EU Ecolabel, FSC® certified*,
ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, PEFC certified*,
Permanent Paper ISO 9706

Für Trockentonerverfahren geeignet / suitable for dry toner applications 115 - 300 g/m²

Hinweis

Alle Angaben zu den Digitaldruck-Verfahren sind Empfehlungen und ausdrücklich keine Garantien.
Bitte beachten Sie die Anforderungen der Digitaldruckmaschinenhersteller und deren Spezifikationen zur Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien.

Advice

Regionale Abweichungen in den Spezifikationen möglich,
bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige Igepa Fachberatung
Regional variations in specifications may apply;
please contact your local Igepa Sales office for more information

* auf Anfrage und vorbehaltlich Verfügbarkeit
on request but subject to availability