

Caribic[☀] farbig

Grammatur / Basis Weight ISO 536 g/m ²	80	90	120	170	190	250	350
Dicke / Thickness ISO 534 µm	100	114	153	206	224	287	420
Spez. Volumen / Spec. Volume ISO 534 cm ³ /g	1,25	1,25	1,28	1,21	1,18	1,15	1,20
Rauigkeit / Roughness Bendtsen (ISO 8791-2) ml/min	200	200	200	200	200	200	200
abs. Feuchtigkeit / abs. Humidity ISO 287 %	5,0	5,0	5,5	6,5	7,0	7,0	7,0

Ziel-Produktionswerte Stand Februar 2013
Target production values updated February 2013

Herstellerangaben
Instructions of Manufacturer

Zertifikate und Labels
Certificates and Labels

Hinweis

Advice

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

Erfüllt ISO 9706, produziert mit ECF Zellstoff, enthält kein Schwermetall.
Conforms to ISO 9706, is produced with ECF pulp, does not contain heavy metals.
Erfüllt EN 71/3. Conforms to EN 71/3

Regionale Abweichungen in den Spezifikationen möglich, bitte fragen Sie dazu
Ihre zuständige Igepa Fachberatung.

Regional variations in specifications may apply; please contact your local Igepa
Sales office for more information.